

Цементно-піщана суміш**UDK CPS**

Суміш UDK CPS Ц.1. ШТЗ ДСТУ Б В.2.7-126:2011

**Властивості:**

- ✓ для нанесення всередині та зовні будівель
- ✓ ефективна для зведення стін та перегородок
- ✓ підходить для відновлення та мурування
- ✓ зручна у використанні

Сфера застосування:

UDK CPS призначена для загально-будівельних робіт всередині та ззовні будівель. Ефективна для зведення стін та перегородок з керамічної та силікатної цегли, шлакоблоку, для відновлення зруйнованих елементів кладки, оштукатурених поверхонь і ін., а також для мурування стін підвалів та фундаментів.

Технічні характеристики:

Склад	Високоякісний цемент, мінеральні наповнювачі, добавки.
Витрата води для приготування розчинової суміші (на 25 кг сухої суміші):	4,0-5,5 л
Термін придатності, хв	не менше 60
Рекомендована рухомість розчинової суміші, см	не менше 8
Границя міцності на стиск через 28 діб, МПа:	не менше 2,5
Границя міцності на вигин через 28 діб, МПа:	не менше 1,2
Крупність заповнювача, мм	не більше 1,25
Морозостійкість, циклів	не менше 50
Витрата сухої суміші на 1 м² при товщині шару 10 мм	14 кг

Приготування розчину:

В чисту ємність налити необхідну кількість води (з розрахунку 0,16-0,22 л на 1 кг сухої суміші), поступово додати суху суміш та перемішати дрилем з насадкою або вручну до однорідного стану без грудок і згустків, витримати розчинову суміш приблизно 5 хвилин, після чого знову перемішати. Пропорція води підбирається експериментальним шляхом в залежності від призначення розчину матеріалу і атмосферних умов. Рекомендована товщина шару 10-30 мм.

Рекомендації:

Роботи необхідно виконувати відповідно до ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 і ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. при температурі повітря від +5 °С до +30 °С. Найбільш ефективний результат досягається при температурі +20 °С та відносній вологості 60 %. В інших умовах робочі параметри суміші можуть змінитися. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також його застосування в інших цілях і умовах, не передбачених технічним описом.

Виконання робіт:

Приготовану розчинову суміш використовують відповідно до потреб при виконанні загально-будівельних робіт. У разі перерв у роботі більше, ніж на 60 хвилин, інструменти потрібно очистити від розчинової суміші та промити водою. Час твердіння суміші залежить від характеру основи, температури та відносної вологості повітря і складає мінімум 24 години. Затверділий розчин видаляється тільки механічним способом.

