

Штукатурка цементно-вапняна для ручного та машинного нанесення UDK MP1

Суміш UDK MP1 ЦВ2.ШТ3 ДСТУ Б.В.2.7-126:2011



Властивості:

- ✓ для ручного і машинного нанесення;
- ✓ захищає поверхню від утворення плісняви та грибків;
- ✓ стійка до сповзання;
- ✓ високоадгезійна;
- ✓ пластична і зручна у використанні

Сфера застосування:

Суміш **UDK MP1** призначена для вирівнювання мінеральних поверхонь (із цегли, бетону, керамзитобетонних блоків та блоків із ніздрюватого бетону) всередині будівель при товщині шару від 5 до 30 мм за одне нанесення. Затверділий штукатурний шар рекомендується вирівнювати та оздоблювати шпаклівками, тонкошаровими декоративними штукатурками, фарбами, плиткою.

Підготовка основи:

Поверхню основи підготувати у відповідності до вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 і ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Поверхня основи повинна бути сухою, міцною, а також щільною і чистою. Поверхню очистити від забруднень та речовин, які знижують адгезію штукатурної суміші до основи (олійні та жирові плями, змащувальні матеріали, лакофарбові покриття тощо). Неміцні ділянки поверхні та ті, що осипаються, видалити. Значні нерівності поверхонь відремонтувати матеріалами, відповідно до призначення. Поверхні з високим водопоглинанням, а також гіпсові та гладкі бетонні поверхні обробити акриловою ґрунтовкою за призначенням.

Приготування розчину:

В чисту ємність налити воду (температура води від +15 °C до +20 °C) з розрахунку 0,18-0,22 л на 1 кг сухої суміші, поступово додати суху суміш та перемішати низько обертовим міксером або дрилем зі спеціальною насадкою до отримання однорідної маси без грудок. Витримати розчинову суміш приблизно 5 хвилин, після чого знову перемішати.

Технічні характеристики:

Склад:	Цементно-вапняне в'язуче, мінеральні наповнювачі, добавки-модифікатори
Колір	сірий
Максимальна крупність заповнювача:	0,63 мм
Витрата води для приготування розчинової суміші (на 25 кг сухої суміші):	4,5-5,5 л
Термін придатності розчинової суміші, хв	не менше 60
Мінімальна товщина шару за одне нанесення:	5 мм
Максимальна товщина шару:	30 мм
Границя міцності на стиск через 28 діб, МПа:	не менше 2,5
Границя міцності на розтяг при вигині через 28 діб, МПа :	не менше 1,2
Морозостійкість, циклів:	не менше 50
Температура застосування розчинової суміші:	від +5 °C до +30 °C
Температура експлуатації:	від -30 °C до +70 °C
Витрата сухої суміші на 1 м ² при товщині шару 1 мм:	приблизно 1,55 кг

Виконання робіт:

Розчин UDK MP1 наноситься на основу вручну кельмою або машинним способом. Рівномірно розподіляється кельмою (можливо зубчастою кельмою) і загладжується теркою. Роботи на одній поверхні слід виконувати без зупинок, при дотриманні технології «вологе по вологому» та з використанням однакових робочих інструментів. Мінімальна товщина кожного шару нанесення 5 мм, максимальна товщина - 30 мм. Для подальших оздоблювальних робіт необхідно зробити технологічну перерву на 2-4 тижні.

Рекомендації:

При роботі не можна застосовувати інструменти і ємності, що іржавіють. Свіжонанесену суміш необхідно оберігати від дощу, перегріву і попадання прямих сонячних променів. Роботи необхідно виконувати при температурі повітря від +5°C до +30°C. Найбільш ефективний результат досягається при температурі +20°C й відносній вологості 60%. В інших умовах робочі параметри суміші можуть змінитися. У випадку використання суміші в нестандартних умовах чи для інших цілей, необхідно самостійно провести випробування або проконсультуватися з виробником. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також його застосування в інших цілях і умовах, непередбачених технічним описом.

