



ТОВ «ЮДК ІНДАСТРІ»

Клей для газобетону UDK TBM

Суміш UDK TBM Ц.1.МР4 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

Властивості:

- ✓ висока адгезія до основи
- ✓ зручна у використанні
- ✓ тонкошарова

Сфера застосування:

Клейова суміш **UDK TBM** призначена для тонкошарової кладки зовнішніх та внутрішніх стін з газобетонних блоків точних розмірів. Товщина шва кладки 2-5 мм. Допускається також застосування для шпаклювання стін з газобетонних блоків всередині будівлі.

Підготовка основи:

Підготовка основи здійснюється згідно вимог СНиП 3.04.01-87 та ДБН В.2.6-22-2001. Поверхня повинна бути сухою, міцною, рівною, з низьким та однорідним водопоглинанням, без наявних руйнувань. Перед застосуванням сухої суміші поверхню очищають від пилу, масляних плям та інших речовин, що зменшують адгезію.

Приготування розчину:

Приготування розчинової суміші: в чисту ємність налити воду (температура води від +15 °С до +25 °С) з розрахунку 0,17-0,21 л на 1 кг сухої суміші (4,25-5,25 л на 25 кг), поступово додати суху суміш та перемішати низькооборотним міксером до отримання однорідної маси без грудок. Перемішувати суміш приблизно 5 хв, доводячи розчинову суміш до стану однорідної маси. Витримати технологічну паузу 5-7 хв, після чого знову перемішати суміш.

Технічні характеристики:

Склад	Суміш високоякісного портландцементу з мінеральними наповнювачами і органічними модифікаторами
Щільність сухої суміші	Близько 1,45 кг/дм ³
Кількість води для приготування розчинової суміші	0,17-0,21 л на 1 кг сухої клейової суміші
Час придатності розчинної суміші	Не менше 60 хв
Час витримки і коригування	Близько 15 хв
Адгезія до поверхні	Когезійний розрив по газобетону через 7 діб витримування
Міцність на стиск	Не менше 5 МПа
Морозостійкість	Не менше 50 циклів
Водоутримувальна здатність	Не менше 95 %
Густина розчинної суміші	1,55 ± 0,05 кг/дм ³
Температура застосування	Від +5°C до +30 °C
Температура експлуатації	Від -50 °C до +70 °C

Рекомендації:

Використання сухої суміші рекомендовано за температури поверхні і повітря від +5 °С до +30 °С і відносній вологості повітря не вище 60 %. Нормативна адгезія не гарантована при кладці надто вологих або надто сухих блоків. В суху спекотну погоду рекомендується попередньо провести роботи по зволоженню поверхні блоків, при опадах захищати горизонтальні поверхні кладки. Під час виконання робіт слід захищати очі та шкіру. У разі потрапляння суміші в очі необхідно негайно промити їх водою і звернутися до лікаря.

Виконання робіт:

Готову розчинову суміш рівномірно, тонким шаром, нанести на очищену поверхню за допомогою кельми, шпателя, тощо та розрівняти зубчастою теркою чи шпателем з розміром зубців 6х6 мм або 8х8 мм, уникаючи вільних ділянок. Витрата залежно від розміру зубців, від 1,5 кг/м².

Блоки укладають на розчинову суміш не пізніше 10 хв після нанесення клею. У процесі мурування блоки не потрібно сильно притискати до поверхні, при необхідності коригувати положення блоків можна протягом 5 хв. після укладання, за допомогою гумового молотка. При осаджуванні блоку розчинова суміш повинна видавлюватися зі швів, що свідчить про повне заповнення поверхні. Виступаючий розчин видаляється за допомогою кельми. Не затирати!

