

ТОВ «ЮДК ІНДАСТРІ»

Клей для плитки

UDK TG Standard

Суміш UDK TG STANDARD Ц.1.3К2 ДСТУ Б В.2.7-126:2011



Властивості:

- ✓ висока адгезія до основи;
- ✓ відмінні реологічні властивості;
- ✓ для сухих та вологих приміщень;
- ✓ водостійкість та морозостійкість;
- ✓ еластичний, витримує механічну деформацію.

Сфера застосування:

Клейова суміш для плитки **UDK TG STANDARD** призначена для облицювання бетонних, цегляних, цементно-піщаних, цементно-вапняних, гіпсових та інших мінеральних горизонтальних і вертикальних поверхонь, всередині та зовні будівель керамічними, керамогранітними плитками розмірами не більше ніж 600х600 мм із водопоглиненням від 0%. Ефективна при облицюванні стін та підлог квартир, ванних кімнат, холів, вестибюлів, сходинок кліток, холодних переходів, коридорів, фойє, закритих терас, лоджій.

Склад: Клейова суміш **UDK TG STANDARD** виготовлено на основі цементу зі спеціальними мінеральними заповнювачами, армуючими волокнами та полімерними добавками.

Технічні характеристики:

Склад	Цемент, мінеральні наповнювачі, полімерні модифікатори
Водопотреба на 25 кг сухої суміші	5,5...6,0 л
Витрата сухої суміші на 1 м ² при товщині шару 1 мм	Приблизно 1,7 кг
Термін придатності	Не менше 60 хв
Відкритий час	Не менше 20 хв
Час коригування	Не менше 10 хв
Міцність зчеплення з основою після: витримання в повітряно-сухих умовах	Не менше 0,8 МПа
Крупність заповнювача	Не більше 0,8 мм
Зміщення матеріалу, що закріплюється (тільки для стін)	Не більше 0,5 мм
Температура застосування	Від +5 °C до +30 °C
Температура експлуатації	Від -30 °C до +40 °C
Час можливого технологічного пересування	Не раніше 48 год

Підготовка основи:

Підготовка основи здійснюється згідно з ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 і ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Поверхня основи повинна бути сухою, міцною, рівною, з низьким та однорідним водопоглинанням. Перед застосуванням сухої суміші поверхню очищують від пилу, масляних плям та інших речовин, що зменшують адгезію. Поверхні з ніздрюватого бетону, а також гіпсові та гладкі бетонні поверхні обробити ґрунтовкою. Поґрунтовані поверхні перед початком облицювання витримати не менше 4 годин.

Приготування розчину:

Приготування розчинової суміші: в чисту ємність налити воду (температура води від +15 °C до +25 °C) з розрахунку 0,22-0,24 л на 1 кг сухої суміші (5,5-6,0 л на 25 кг), поступово додати суху суміш та перемішати низько обертовим міксером до отримання однорідної маси без грудок. Витримати розчинову суміш приблизно 5 хвилин, після чого знову перемішати.

Рекомендації:

Використання сухої суміші рекомендовано за температури від +5 °C до +30 °C і відносній вологості повітря не вище 65 %. Під час виконання робіт слід захищати очі та шкіру. У разі потрапляння суміші в очі необхідно негайно промити їх водою і звернутися до лікаря.

Виконання робіт:

Розчинову суміш наносять тонким шаром на підготовлену основу за допомогою металевого шпателя або терки і розгладжують зубчастим шпателем. За один прийом наносять таку кількість розчину, яку можна використати протягом 15 хвилин. Плитку попередньо не замочувати. Після нанесення розчину плитку потрібно прикласти і притиснути до основи. Розташування плитки можна корегувати протягом, приблизно, 10 хвилин після її приклеювання. Максимальна товщина шойно нанесеної розчинової суміші під плиткою не повинна перевищувати 10 мм. Мінімальна товщина шару повинна бути не менше 2 мм. Для зручності ширину шва між плитками виставляють за допомогою дистанційних хрестиків. При виконанні облицювальних робіт з використанням керамогранітних плиток, розчинову суміш також треба наносити і на плитку рівномірним шаром до 1 мм, повністю покриваючи її основу. Залишки розчинової суміші необхідно ретельно видалити до її затвердіння вологою губкою. Затирання швів необхідно починати не раніше, ніж через 24 години після укладання плитки. При виконанні робіт необхідно також дотримуватись вимог діючої нормативної документації.

Рекомендації

На основах із деформаційними швами останні необхідно додатково дублювати в облицюванні з подальшим їх заповненням еластичними герметиками. При виконанні зовнішніх робіт для кріплення плиток застосовується комбінований метод: розчинову суміш наносять на поверхню шаром, товщина якого має відповідати розміру зубця терки, і на плитку шаром до 1 мм, рівномірно по всій поверхні.

