



ТОВ «ЮДК ІНДАСТРІ»
**Клейова суміш
для теплоізоляції ППС та МВ
UDK TIG**

Суміш UDK TIG Ц1.3К5 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

Властивості:

- ✓ пластична і зручна у використанні;
- ✓ паропроникна;
- ✓ армована мікрОВОлокнами;
- ✓ висока адгезія до основи

Сфера застосування:

Суміш **UDK TIG** для кріплення пінополістирольних та мінераловатних плит при утепленні фасадів будівель та споруд.

Підготовка основи:

Здійснюється згідно з ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 і ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Поверхня основи повинна бути сухою, міцною, рівною, з низьким таоднорідним водопоглинанням.

Перед застосуванням сухої суміші поверхню очищають від пилу, масляних плям та інших речовин, що зменшують адгезію. У зимовий період на поверхні не повинно бути ожеледі чи снігу. Поверхні неміцні та з високою поглинальною здатністю попередньо обробити ґрунтівками, відповідно до призначення.

Приготування розчину:

Приготування розчинової суміші **UDK TIG**: в чисту ємність налити воду (температура води від +15 °С до +25°С) з розрахунку 0,2-0,24 л на 1 кг сухої суміші (5,0...6,0 л на 25 кг), поступово додати суху суміш та перемішати низькообертовим міксером до отримання однорідної маси без грудок. Витримати розчинову суміш приблизно 5 хвилин, після чого знову перемішати.

Технічні характеристики:

Склад	Цемент, мінеральні наповнювачі, полімерні модифікатори, армуючі мікрОВОлокна
Водопотреба на 25 кг сухої суміші	5,0...6,0 л
Витрата сухої суміші на 1 м ²	Приблизно 4,5-6,5 кг
Термін придатності	Не менше 120 хв
Час коригування	Не менше 15 хв
Міцність зчеплення з основою після: - витримання в повітряно-сухих умовах	Не менше 0,5 МПа
Крупність заповнювача	Не більше 0,8 мм
Морозостійкість	Не менше 50 циклів
Температура застосування	Від +5 °С до +30 °С
Температура експлуатації	Від -50 °С до +70 °С

Рекомендації:

Використання сухої суміші рекомендовано за температури від +5 °С до +30 °С і відносній вологості повітря не вище 65 %. Свіжоукладену суміш необхідно оберігати від швидкого висихання, від дощу та прямих сонячних променів. Під час виконання робіт слід захищати очі та шкіру. У разі потрапляння суміші в очі необхідно негайно промити їх водою і звернутися до лікаря.

Виконання робіт:

Залежно від розміру нерівностей поверхонь застосовується спосіб кріплення пінополістирольних плит до основи відповідно ДСТУ Б.В.26-36:2008:

- смугами по периметру на відстані від 10 мм до 15 мм від краю та посередині (нерівності до 5 мм);
- суцільно по всій поверхні плити за допомогою зубчатого шпателя із розміром зубця 10*10 мм (нерівності до 3 мм);
- окремими маяками, діаметр 100 мм (нерівності до 10 мм).

Для мінераловатних плит застосовується тільки суцільний спосіб кріплення до основи.

Після нанесення суміші плиту потрібно встановити в проектне положення і притиснути. Ширина швів між плитами не повинна перевищувати 2 мм.

